



<b>Prod.</b>	12600-000
<b>Sicherheitskat.</b>	S3 SRC
<b>Größen</b>	38 - 48
<b>Gewicht</b>	560 g
<b>Form</b>	A
<b>Weite</b>	10 (38-39)
<b>Weite</b>	11 (40 - 48)

**Beschreibung des Models:** Halbschuh aus wasserabweisendem Veloursleder und atmungsaktiver Stoff, Farbe blau, mit DRYFRESH 100% Polyester Innenfutter, antistatisch, Schockabsorbierung, rutschfest, mit APT durchtrittssicherer **Zwischensohle aus Stoff, nicht metallisch - Keine Lochung**

**Plus: METAL FREE.** Fußbett EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinste machen das Fußbett antistatisch. **ANTI TORSION SUPPORT** aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden

**Empfohlene Verwendungen:** Bauindustrie, Wartungsarbeiten, Industrie im Allgemeinen

**Pflege und Wartung der Schuhe:** Sie immer geputzt behalten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Wir schlagen Ihnen vor, sie nicht lange bei Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden oder in extreme Temperaturen. Man muss das Tauschen im Seewasser, im Schlamm, in ungelöschem Kalk oder Wasserzement vermeiden

## MATERIALEN / ZUBEHÖR

## SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN

		Parag. EN ISO 20345:2011	Beschreibung	Einheit	Cofra Resultat	Anforderung EN ISO 20345:2011
<b>Schuh</b>	<b>Zeheschutz:</b> <b>TOP RETURN</b> antimagnetische Kappe, stoßbeständig bis 200 J  und kompressionfest bis 1500 Kg	5.3.2.3	Stoßfestigkeit (freie Höhe nach dem Stoß)	mm	<b>15</b>	≥ 14
		5.3.2.4	Kompressionswiderstand (freie Höhe nach der Kompression)	mm	<b>14,5</b>	≥ 14
	<b>Sohle:</b> aus Stoff, durchtrittssicher, nicht metallisch, <b>keine Lochung</b>	6.2.1	Durchbohrungswiderstand	N	<b>Keine Lochung bei einer Kraft von 1100 N</b>	≥ 1100
	<b>Antistatischer Schuh:</b> Sohle mit Dissipationsfähigkeit der antistatischen Ladungen	6.2.2.2	Elektrizitätswiderstand - in feuchter Umgebung	MΩ	<b>12</b>	≥ 0,1
			- in trockner Umgebung	MΩ	<b>461</b>	≤ 1000
<b>Antischock Sohle</b>	6.2.4	Energieabsorption in Absatz	J	<b>34</b>	≥ 20	
<b>Schaft</b>	Veloursleder, wasserabweisend, Farbe blau  Dicke 1,6/1,8 mm	5.4.6	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cm <sup>2</sup> h	<b>&gt; 3,4</b>	≥ 0,8
				mg/cm <sup>2</sup>	<b>&gt; 34,7</b>	> 15
		6.3.1	Wasseraufnahme Wasserdurchdringung		<b>15%</b>	≤ 30%
					<b>0,0 g</b>	≤ 0,2 g
<b>Futtervorderteil</b>	Gewebe, abriebfest, atmungsaktiv, Farbe schwarz  Dicke 1,2 mm	5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cm <sup>2</sup> h	<b>&gt; 6,3</b>	≥ 2
				mg/cm <sup>2</sup>	<b>&gt; 51,1</b>	≥ 20
<b>Futterhinterteil</b>	DRYFRESH 100% Polyester, abriebfest, antibakteriell, atmungsaktiv, Farbe blau  Dicke 1,2 mm	5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cm <sup>2</sup> h	<b>&gt; 9,9</b>	≥ 2
				mg/cm <sup>2</sup>	<b>&gt; 80</b>	≥ 20
<b>Sohle</b>	Aus antistatischem Polyurethan/TPU, direkt auf dem Schaft gespritzt:	5.8.3	Abriebwiderstand (Volumsverlust)	mm <sup>3</sup>	<b>66</b>	≤ 150
	<b>Laufsohle:</b> schwarz TPU, rutschfest, Abriebbeständig, zu Mineralölen und zu schwachen Säuren beständig	5.8.4	Flexionswiderstand (Schnitterweiterung)	mm	<b>2</b>	≤ 4
	<b>Zwischensohle:</b> grau Polyurethan, niedrige Dichte, komfortable und schockabsorbierend	5.8.6	Loslösungswiderstand Sohle/Zwischensohle	N/mm	<b>3,8</b>	≥ 3
		6.4.2	Kohlenwasserstoffwiderstand (VolumsänderungΔV)	%	<b>1</b>	≤ 12
	Haftungsbeiwert der Laufsohle	5.3.5	SRA : keramik + reinigungs-mittel – fuss-sohle		<b>0,40</b>	≥ 0,32
		SRA : keramik + reinigungs-mittel – absatz (neigung 7°)		<b>0,31</b>	≥ 0,28	

SRB : stahl + glyzerin – fuss-sohle

**0,19**

≥ 0,18

SRB : stahl + glyzerin – absatz (neigung 7°)

**0,16**

≥ 0,13