

SARAGOSSA - short							
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Gesäßtaschen eine davon mit Patte, Stiftfach, Hammerschlaufe, Linke seitliche Tasche mit Patte, Zollstocktasche, justierbarer Bund, YKK[®] Reißverschlüsse. 						
Pflege	<p>Waschen bis maximal 60°C; Chlorbleiche nicht möglich; Trockenwäsche mit allen Lösemitteln laut § F und Perchlorethylen; Nicht trocknen; Nicht heiß bügeln (max 110 °C).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>						
	<div style="text-align: center;"> </div>						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Produkt.-Nr.</td> <td>V057-0-00 Khaki / schwarz V057-0-01 Navy V057-0-02 Himmelblau/schwarz V057-0-03 Schlamm/schwarz (STONE WASH) V057-0-04 Anthrazit/schwarz V057-0-05 Schwarz/schwarz</td> </tr> <tr> <td>Normen</td> <td>EN ISO 13688:2013 </td> </tr> <tr> <td>Größen</td> <td>44 – 64</td> </tr> </table>	Produkt.-Nr.	V057-0-00 Khaki / schwarz V057-0-01 Navy V057-0-02 Himmelblau/schwarz V057-0-03 Schlamm/schwarz (STONE WASH) V057-0-04 Anthrazit/schwarz V057-0-05 Schwarz/schwarz	Normen	EN ISO 13688:2013 	Größen	44 – 64
Produkt.-Nr.	V057-0-00 Khaki / schwarz V057-0-01 Navy V057-0-02 Himmelblau/schwarz V057-0-03 Schlamm/schwarz (STONE WASH) V057-0-04 Anthrazit/schwarz V057-0-05 Schwarz/schwarz						
Normen	EN ISO 13688:2013 						
Größen	44 – 64						

SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN

	prüfmethode	beschreibung	COFRA Ergebnis	Anforderung/Ange
Grundgewebe	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Mischung der Fasern: Baumwolle	100 %	
		Bindung: Canvas plain 1/1	Kette: 8+8 [faden/cm] Schuß: 5+5 [faden/cm]	
	EN ISO 12127:1996	Gewicht	257 g/m ²	
	EN ISO 105 D01:1993	Farbefestigkeit zur chemischen Reinigung	Farbänderung: 4 – 5	1 - 5
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Dimensionale Stabilität durch Waschen (60°C)	Kette: - 2.6 % Schuß: - 0.5 %	Max ± 3 %
	ISO 105X12: 2001	Reibechtheit	trocken: 4 - 5 naß: 4 - 5	1 - 5
	EN ISO 105 B02: 1993, Methode 3	Lichtehtheit	4	1 - 5
ISO 105-N01:1993	Farbefestigkeit zum Bleichen	Farbänderung: 4	1 - 5	

EN ISO 13934-2: 1999	Reißfestigkeit des Außenmaterials	Kette: 500 N Schuß: 410 N	400 N
EN ISO 13688:2013 paragraph 4.2 (EN 1413)	Die Entschlossenheit des pH-Wertes vom wäßrigen Auszug	pH = 8.9	3,5<PH≤9,5
EN ISO13688:2013 paragraph 4.2 (prEN 14362-1)	Suche nach den aromatischen und krebserregenden Aminen	das nicht Aufzeichnen	≤30 ppm