

**TOZEUR - hose**

<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesäßtasche mit Klett,</li> <li>• breite Vordertaschen,</li> <li>• Hammerschlaufe,</li> <li>• justierbarer Bund,</li> <li>• seitliche Tasche,</li> <li>• verstellbare Einfügung der Kniepolsterung,</li> <li>• Zollstocktasche</li> </ul> <p>LÄNGERE FARBSTABILITÄT UND HALTBARKEIT Bestätigte Werte: 4-5 (Range: 1-5)</p>
---------------------	---



<b>Pflege</b>	<p>Waschen bis maximal 40°C; Chlorbleiche nicht möglich; Trockenwäsche mit allen Lösemitteln laut § F und Perchlorethylen; Nicht trocken; Nicht heiß bügeln (max 110°C).</p> <p> </p>
---------------	---

<b>Produkt.-Nr.</b>	<p>V321-0-02 Navy V321-0-04 Anthrazit V321-0-05 Schwarz V321-0-08 Grün</p>
<b>Normen</b>	<p>EN ISO 13688:2013</p> 
<b>Größen</b>	<p>S – 4XL</p>

**SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN**

	Prüfmethode	Beschreibung	COFRA Ergebnis	Anforderung \ Range
<b>Grundgewebe</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Mischung der Fasern:	Baumwolle: 100%	
	EN ISO 12127	Gewicht	300 g/m <sup>2</sup>	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Die Entschlossenheit des pH-Wertes vom wäßrigen Auszug	pH : 9.4	3,5 ≤ pH ≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Suche nach den aromatischen und krebserregenden Aminen	das nicht Aufzeichnen	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Maßänderung von Hintergrundmaterial (40°C)	Kette: -1.5% Schuß: -0.8%	± 3 %

ISO 105-C06	Farbechtheit beim Waschen 40°C			
	<i>Farbänderung</i>	4		1-5
	<i>Beflecken:</i>			
	diacetate	4		
	cotton	4-5		
	nylon	3-4		
	polyester	3-4		
	acrylic	4-5		
wool	4			
ISO 105 D01	Farbefestigkeit zur chemischen Reinigung			1-5
	<i>Farbänderung</i>	4-5		
	<i>Beflecken:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
wool	4-5			
ISO 105 E04	Farbechtheit gegen Schweiß	Säure	Alkali	1-5
	<i>Farbänderung</i>	4-5	4-5	
	<i>Beflecken:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
wool	4-5	4-5		
ISO 105-X12	Farbechtheit gegen Reiben	<i>trocken:</i> 4-5		1-5
		<i>naß:</i> 3		
EN ISO 105-X11	Bestimmung der Farbechtheit gegen Bügeln(110°C)			
	<i>Farbänderung:</i>	<i>trocken:</i> 4-5		1-5
		<i>naß:</i> 4-5		
EN ISO 13934-1	Höchstzugkraft von Geweben	Kette: 1300 N		400 N
		Schuß: 610 N		